

VITEX METALLICO

Πλαστικό Χρώμα Με Μεταλλικό Φινίρισμα

Υδατοδιαλυτό χρώμα με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες και μεταλλικά πιγμέντα, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσδίδει εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση τοίχων, κιδόνων, ταβανιών, γυψοσανίδων αλλά και επιφανειών από ξύλο, πλαστικό ή μέταλλο, μετά από κατάλληλη προεργασία. Είναι χαμηλής οσμής κατά την εφαρμογή του και δεν περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεύδη, βαρέα μέταλλα ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις.

Πλεονεκτήματα:

- Εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα για εξαιρετικές και εύκολες τεχνотροπίες
- Για κάθε επιφάνεια, ακόμα και για ξύλο, πλαστικό και μέταλλο
- Έτοιμο σε 3 και χρωματίζεται σε 30 αποχρώσεις



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)




Πυκνότητα

1,10 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το λευκό

Στιλπνότητα

>25 μονάδες στις 60°
(ISO 2813)

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

10-12 m²/L



Για δύο στρώσεις

5-6 m²/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Silver, Gold, Bronze	700 mL	2.1 L
Βάση Pandora	700 mL	2.1 L

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ Σατινέ Μεταλλικό



Μεταλλικό Φινίρισμα

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

- 0-5 % για βαφή με ρολό ή πινέλο
- 5-10% για βαφή με πιστόλι

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή


1-2 h

Επαναβαφή

6-8 h


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

500 Pandora (ασημί), 520 Helios (χρυσό) και 530 Selene (χαλκό).



Η απόχρωση 500 Pandora χρησιμοποιείται και ως βάση για τη δημιουργία 30 προτεινόμενων αποχρώσεων χρωματολογίου μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων **Vitex Coloring**

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τη διακόσμηση τοίχων, κίωνων, ταβανιών, γυψοσανίδων, αλλά και επιφανειών από ξύλο, πλαστικό ή μέταλλο, μετά από κατάλληλη προεργασία.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty. **Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες** (με ασβέστη ή κόλλα) ασταρώνονται με Acrylan Unco Eco ή Durovit.



Νέες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λπ., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με 100% Ακρυλικό Αστάρι ή Acrylan Unco Eco. Για καλύτερη ανάδειξη του μεταλλικού φινιρίσματος συνιστάται η εφαρμογή μιας στρώσης πλαστικού χρώματος της Vitex πριν την εφαρμογή του Vitex Metallico.

Ξύλινες επιφάνειες ασταρώνονται με Velatura Eco.

Επιφάνειες από PVC, αλουμίνιο, γυαλί, κ.λπ. ασταρώνονται με Velatura Eco ή Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών.

Μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με αντισκωριακό υπόστρωμα, όπως Αστάρι Μετάλλων, Anti-Rust Primer, κ.λπ.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση και περιοδικά κατά την εφαρμογή. Αραιώνουμε με νερό πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Επαναβάφουμε μετά από 6-8 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Επιφάνειες βαμμένες με Vitex Metallico πλένονται χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με απαλό,

άχρωμο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών εβδομάδων από τη βαφή τους.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακατάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.

Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Γυαλιστέρα εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλπνότητα >25@60o)”. Οριακή τιμή **100 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **29 g/L** (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

