

VITEX METALLICO

Emulziona boja sa metalik finišom

Vodorastvorna boja na bazi specijalne akrilne smole i metalik pigmentima, formulisana da obezbedi impresivan metalik finiš na svakoj površini. Može se nanositi na zidove, stubove, plafone, gipskarton, kao i na drvo, plastiku i metal nakon pravilne pripreme. Skoro bez mirisa za vreme nanošenja zato što ne sadrži opasne supstance kao što su aromatični ugljovodonici, amonijak, slobodni formaldehidi, teški metali ili alkilfenoksietoksilati.

Prednosti:

- Impresivni metalik finiš za izuzetne i lake stilove
- Za sve površine uključujući drvo metal i plastiku
- Spremno u 3 i obojeno u 30 nijansi



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet

80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)



Gustina

1,1 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Sjaj

> 25 jedinica na 60° (ISO 2813)

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

10-12 m²/L



Dva sloja

5-6 m²/L

PAKOVANJE

Srebrna, Zlatna, Bronza	700 mL	2,1 L
Baza Pandora	700 mL	2,1 L

ZAVRŠNI EFEKAT

Mat

Saten

Metalik



Metalik Finiš

RAZREĐIVANJE



Voda

- 0-5% za farbanje sa valjkom ili četkom
- 5-10% za prskanje pištoljem

VREME SUŠENJA



Na dodir


1-2 h

Drugi sloj

6-8 h


NIJANSE

500 Pandora (srebrna),
530 Helios (zlatna) i 530
Selene (bakar).



5000 Pandora se takođe koristi i kao baza za dobijanje 30 preporučenih hromatoloških nijansi kroz **Vitex Coloring System**

TON KARTE - NIJANSE



UNUTRAŠNJA UPOTREBA

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za dekoraciju zidova, stubova, plafona, gipskartona, ali i za površine od drveta plastike ili metala nakon odgovarajuće pripreme.

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta. Za popunjavanje pukotina i rupa koristiti Acrylic Putty ili Visto.

Stare površine ranije farbane sa poludisperzijama prvo je potrebno premazati sa Acrylan Unco Eco ili Durovit.



Nove površine od betona, maltera, cigle, gips kartona itd je potrebno premazati sa 100% Acrylic Putty ili Acrylan Unco Eco. Za bolje naglašavanje metalik efekta preporučuje se nanošenje jednog sloja Vitex emulziona boje pre nanošenja Vitex Metallico.



Drvo, PVC, aluminijum i galvanizovan metal prvo premazati sa Velatura Eco ili Primer for Glossy Surfaces.

Metalne površine prvo trebaju biti premazane sa antikorozivnim prajmerom (anti-rust primer ili Metal Primer).



KORACI

1

Dobro promešati pre upotrebe i povremeno za vreme nanošenja. Razrediti sa vodom pre upotrebe.

2

Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3

Drugi sloj nakon 6-8 sati.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Sačekati najmanje 3 nedelje pre čišćenja i pranja sveže ofarbanih površina sa Vitex

Metallico. Prati sa vodom koristeći meki sunder. U slučaju jakih mrlja koristiti blag bezbojni deterdžent ili sapunicu.

- Minimizovati otpad boje prepostavljanjem koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu

- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Sjajni premazi za unutrašnje zidove i tavanice VOC max **100 g/L**. Maksimum VOC sadržaj manje od **29 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

