

VITO ACRYLIC

Акрилна боя

Релефна боя на базата на съполимерни смоли. С висока покривност и отлична устойчивост на влага и на неблагоприятни атмосферни условия. Разнася се много добре, без образуване на сенки и следи от четка или валик, и придобива висока твърдост без да се напуква. С релефната боя Relief могат да бъдат боядисани повърхности от всякакъв материал, след подходяща подготовка.

Предимства:

- Нисък разход, висока покривност
- Много добра обработваемост и лесно нанасяне
- Сертифицирана светлоотразителна боя



Рефлексна
(светлоотразителна)
боя с охлаждащ
ефект

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)


Плътност

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя

Гланц

< 5 единици при 60° (ISO 2813)

РАЗХОД



За един слой

1-1,5 m²/Kg

ОПАКОВКА

Бял цвят	3 L	9 L	15 L
Базови бои	1 L	3 L	9 L

ЗАВЪРШЕК

Мат	Сатен	Гланц
✓		

Матов завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

0-10 %

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

30-60 min


Нанасяне на следващ слой след

3-4 h

РАЗЦВЕТКИ

3000 +

Бял цвят и хиляди
разцветки с
помощта на
Тониращата
система за машинно
оцветяване **Vitex
Coloring**



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



ЕКСТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За всички видове нови или стари повърхности, като мазилка, бетон или шпакловани повърхности, след подходяща подготовка.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.



За запълване на дупки и пукнатини се използва Acrylic Putty.



Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои) се грундират с Durovit или с Acrylan Unco Eco или с Vitosin.

Нови повърхности от мазилка, бетон, тухла и други, както и шпакловани повърхности се грундират с Acrylan Unco Eco.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се 0-10% с вода и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валеж, с четка или с пистолет airless.

3

Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <70% RH. Да не се нанася при опасност от дъжд или замръзване през следващите 48 часа.
- Нови циментови повърхности и мазилки трябва да бъдат оставени да изсъхнат напълно, в продължение на най-малко 30 дни, преди нанасяне на боята.
- Продуктът трябва да се оцветява само с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring с използване на предлаганата базова боя.

- Повърхности, боядисани с Vito Acrylic могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им с използване на мека гъба, а в случай на упорити петна - с използване на неутрален, безцветен миеш препарат.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресметнете точно

количеството, което ви е необходимо.

- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно. След нанасяне на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



Покрития за външни стени на минерални основи. Пределна стойност на ЛОС: **40 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **29 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**

