

VITO CONCRETE PAINT

Циментова боя на водна основа за професионална употреба

Акрилна циментова боя на водна основа за екстериорни повърхности. Благодарение на своята устойчивост към алкални агенти се препоръчва за боядисване и защита на всички видове циментови повърхности. Осигурява висока покривност и нисък разход. Нанася се лесно, разнася се отлично, образува гладка матова повърхност.



Предимства:

- Нисък разход, висока покривност
- Много добра обработваемост и лесно нанасяне
- В цвят антрацит

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

1,47 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Гланц

< 5 единици при 60° (ISO 2813)

ЗАВЪРШЕК


Мат Сатен Гланц



Матов завършек

РАЗЦВЕТКИ

Предлага се в цвят антрацит 985.



РАЗХОД



За един слой

10-12 m²/L

За два слоя

5-6 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

8-10 %

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

30-60 min

Нанасяне на следващ слой след

3-4 h

ОПАКОВКА

Антрацит	750 mL	3 L	9 L
----------	--------	-----	-----



ЕКСТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ - ЦИМЕНТОВИ БОИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За всяка циментова повърхност.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.



За запълване на дупки и пукнатини се използва Acrylic Putty.



Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои) се грундира с Durovit или с Acrylan Unco Eco или с Vitosin.

Нови повърхности от мазилка, бетон, тухла и други, както и шпакловани повърхности се грундира с Acrylan Unco Eco.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се 8-10% с вода и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валик, с четка или с пистолет airless.

3

Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <70% RH. Да не се нанася при опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- Нови циментови повърхности трябва да се оставят да съхнат най-малко 30 дни преди да им бъде нанесена боя.
- Повърхности, боядисани с Vito Concrete Paint могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им с използване на мека гъба, а в случай на

упорити петна - с използване на неутрален, безцветен миещ препарат.

- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.
- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресметнете точно

количеството, което ви е необходимо.

- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно. След нанасяне на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластовете. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Покрития за външни стени на минерални основи”. Пределна стойност на ЛОС: **40 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **39 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**

