

WASH PRIMER

Grund anticoroziv bicomponent

Strat inferior anticoroziv bicomponent de calitate ridicată cu aderență foarte puternică la suprafețe lucioase, precum aluminiu, substraturi galvanizate, poliester și metale necorozive.



Avantaje:

- Ideal pentru suprafețe din aluminiu, oțel galvanizat, poliester, sticlă și oțel inoxidabil
- Aderență puternică la suprafețe lucioase

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Viscozitate

115 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C) - Componenta A'
15-30 sec (FORD CUP#4, 20° C) - Componenta B'

Densitate


1,53 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811) - Componenta A'
0,88 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811) - Componenta B'

DOMENIU DE UTILIZARE

Protecție anticorozivă pentru suprafețe din aluminiu, oțel galvanizat, poliester, sticlă și oțel inoxidabil.

CULORI

Galben



TIMP DE USCARE



Uscat la atingere

45-60 min

Pentru aplicarea stratului final

6-8 h și nu mai mult de 2 zile

ACOPERIRE



Un strat

10-12 m²/L

DILUARE



Nediluat

Gata de utilizare după amestecare

AMBALAJ

Set - 820 mL	Componenta A'	492 mL
	Componenta B'	328 mL



RAPORT AMESTEC A/B

Raport volumic 1,5 / 1

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

APLICARE

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie curățate cu BRUSH SOLVENT T300, trebuie să fie netede și uscate, lipsite de praf, grăsime sau rugină și șlefuite (pentru suprafețele nou-galvanizate este necesară o bună șlefuire).



ETAPELE APLICĂRII

1

Amestecați componenta A' adăugând treptat întreaga cantitate de 1 componenta B' și amestecați bine timp de aproximativ 3 minute, până la omogenizare completă.

2

Amestecul trebuie lăsat să se așeze timp de 5-10 minute după amestecarea celor două componente înainte de aplicare. Prelucrabilitatea amestecului este de 2 ore la 30°C și de 3 ore la 20°C.

3

Aplicați un strat cu pensula, trafaletul sau pistolul pulverizator.

APLICAREA STRATULUI FINAL



După 6-8 ore suprafața este șlefuită cu un șmirghel potrivit. Ștergeți suprafața pentru a îndepărta particulele de praf și aplicați orice vopsea emailată pe bază de apă sau pe bază de solvent de la Vitex. Intervalul de timp de reacoperire trebuie să fie mai mic de 2 zile.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%. Nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 ore.
- Curățați trafaletii, pensulele, pistoalele

- pulverizatoare cu Nitro Solvent T400.
- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza

freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperitori reactivi bicomponenți cu funcție specială, cu utilizare specifică finală (de exemplu, pentru pardoseli”. Limită conținut COV **500 g/L**. Conținut maxim COV **490 g/L** (produs gata pentru utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise într-un spațiu răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

