

# WOODEN FLOOR VARNISH

## Lac poliuretanic pentru pardoseli din lemn

Lac poliuretanic monocomponent pe bază de apă pentru parchet interior, pardoseli și scări din lemn. Se usucă rapid, este rezistent la îngălbenire și are proprietăți excelente de prelucrare și de nivelare. Asigură o suprafață plată netedă, care combină duritatea ridicată cu rezistența mare la abraziune, zgâriere, la apă și la lichide de curățare.



Vopsele cu rășini poliuretactice pentru durabilitate sporită

### Avantaje:

- Lac poliuretanic pentru duritate ridicată și rezistență mare la abraziune, zgârieturi și produse de curățare
- Aplicare ușoară pe parchet, pardoseli și scări din lemn vechi și nou, de la interior

## CARACTERISTICI PRODUS

### CARACTERISTICI TEHNICE



#### Viscozitate

55 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

#### Densitate

1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

#### Luciu

- La 60° (ISO 2813)
- Grad de luciu: >85 de unități
- Satinat: 50 ± 10 unități

### FINISAJ

Mat	Satinat	Lucios
	✓	✓


### DILUARE



Apă  
5%

### CULORI

Incolor




### ACOPERIRE



#### Un singur strat

10-12 m<sup>2</sup>/L



#### Două straturi

5-6 m<sup>2</sup>/L

### TIMP DE USCARE



#### Uscare la atingere

1-2 h

#### Reacoperire

6-8 h

### AMBALAJ

Incolor (lucios și satinat)

1 L

2,5 L



# PROTECȚIA LEMNULUI

## APLICARE

### APPLICATION FIELD

Pentru parchet de interior, pardoseli și scări din lemn.

### PREGĂTIRE



**Suprafețele trebuie** să fie uscate, curate, lipsite de praf, ceară, ulei, iar pardoselile vechi să fie bine șlefuite.



**Aplicați două straturi** de grund pentru pardoseli din lemn Wooden Floor Primer, frecați ușor cu hârtie abrazivă și îndepărtați praful.



### ETAPE

1

Diluati în proporție de 5% cu apă și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula sau trafaletul.

3

Reaplicare după 6-8 ore.

### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%, iar umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
- Pardoseala poate fi utilizată după 3-4

zile cu atenție și cu grijă.

- Lacul atinge rezistența finală după 14 zile.
- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare. După aplicarea

vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

## INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

### COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperitori unicompenenți cu funcție specială”. Limita de conținut COV este de **140 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **135 g/L** (produs gata de utilizare).

### PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

### DEPOZITARE



**5°C-38°C**

Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

**+30.210.5589.400**  
TECHNICAL SUPPORT

