

CEMENT PAINT

Висококачествена циментова боя на водна основа

Акрилна висококачествена циментова боя на водна основа, за екстериорни повърхности. Благодарение на своя специален състав и устойчивост към алкални агенти се препоръчва особено за защита на всякакъв вид циментови повърхности, като фасаден бетон и други. Осигурява висока покривност, изключително нисък разход и отлична устойчивост на миене и на неблагоприятни атмосферни условия. Нанася се леко, разнася се отлично, като образува гладка матова повърхност.

Предимства:

- Циментова боя с високо качество и устойчивост
- Директно нанасяне върху фасаден бетон, мазилка, тухла, алкални повърхности
- В бял цвят и в 4 готови разцветки



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Плътност

1,49 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя

Гланц

< 5 единици при 60° (ISO 2813)

РАЗХОД



За един слой

15-17 m²/L



За два слоя

8-9 m²/L

ОПАКОВКА

Бял цвят	750 mL	3 L	10 L
Керемиден цвят, цвят стомана, цвят цимент, цвят антрацит	750 mL	3 L	10 L

ЗАВЪРШЕК

Мат

Сатен

Гланц



Матов завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

8-10 %

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

30-60 min

Нанасяне на следващ слой след

3-4 h


РАЗЦВЕТКИ

4500+

Бял цвят,
керемиден
цвят, цвят
стомана,
цвят цимент,
антрацит



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



ЕКСТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ - ЦИМЕНТОВИ БОИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За всякакъв вид циментови повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.



За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва Acrylic Putty.



Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои) се грундират с Acrylan Unco Eco или с Vitosin.

Нови повърхности от мазилка, бетон, тухла и други, както и шпакловани повърхности се грундират с Durovit или с Acrylan Unco Eco.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се 8-10% с вода и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валяк, с четка или с пистолет airless.

3

Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C-35°C и <70% RH. Да не се нанася при опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- Нови циментови повърхности или мазилки трябва да бъдат оставени да изсъхнат напълно, в продължение на най-малко 30 дни, преди нанасяне на боята.
- Повърхности, боядисани с Acrylan могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им, с използване на

мека гъба, а в случай на упорити петна - с използване на неутрален, безцветен миещ препарат.

- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.
- Свеждайте до минимум разхода на боя, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за

да ги използвате повторно. След нанасяне на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Покрития за външни стени на минерални основи”. Пределна стойност на ЛОС: **40 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **39 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

