

EUMARIA CLASSIC

Μαλακό υφαλόχρωμα

Μαλακό υφαλόχρωμα χωρίς κασσίτερο. Περιέχει ειδικά βιοκτόνα και χαλκό προστατεύοντας τα σκάφη από βακτηρίδια, άλγη, φύκια, οστρακοειδή και γενικά οργανισμούς που προσκολλούνται στα ύφαλα των σκαφών. Κατάλληλο για κάθε τύπο σκαφών, που κινούνται με ταχύτητες έως 20 κόμβους.



Πλεονεκτήματα:

- Περιέχει βιοκτόνα με βάση τον Χαλκό (I) και άλλα ειδικά βιοκτόνα
- Ιδανικό για πολυεστέρα, ξύλο, χάλυβα, αλουμίνιο κτλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



Ειδικό Βάρος:

1,34 – 1,41 Kg/L
(ανάλογα με την απόχρωση)

Στερεά κατά όγκο (%):

~50%

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ


Σατινέ

Γυαλιστερό



Ματ Φινίρισμα

ΑΠΟΔΟΣΗ



Ανά στρώση

8-10 m²/L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Για πλήρες στέγνωμα απαιτούνται:

- 16 ώρες στους 10°C
- 8 ώρες στους 15°C
- 4 ώρες στους 25°C
- 3 ώρες στους 35°C

Μετά το πέρας του χρόνου στεγνώματος είναι ακίνδυνα χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα.

ΑΡΑΙΩΣΗ



Έτοιμο προς χρήση

Εφ' όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε 5%-10% με διαλυτικό T-350.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αποχρώσεις: 750 mL, 2,5 L, 20 L



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Μαύρο, Κόκκινο και Μπλε



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας.



Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Για βαφή πάνω από παλιά υφαλοχρώματα προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια, απομακρύνετε ρύπους, άγλη, φύκια οστρακοειδή κ.τ.λ. και πλύνετε καλά με γλυκό νερό σε υψηλή πίεση.

Αν απαιτείται η απομόνωση μη συμβατών ή παλιών υφαλοχρωμάτων χρησιμοποιήστε EUMARIA VINYL PRIMER ενός συστατικού.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Περίπου 8-10 m²/L ανά στρώση.

2

Τρόπος εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό T-350.

TIPS

- Καθέλκυση: Μπορεί να γίνει όταν η τελική βαφή στεγνώσει. Μπορεί να γίνει όταν η τελική βαφή στεγνώσει. Μπορεί όμως να αναβληθεί για λίγες ημέρες σε χαμηλή θερμοκρασία - ή όταν δεν εκτίθεται στο φως του ήλιου - έως και δύο μήνες, χωρίς να επηρεαστεί η δραστικότητα.

- Επαναβαφή: Απαιτούνται 2-3 στρώσεις 100μm υγρού στρώματος. Η εφαρμογή γίνεται αφού το προηγούμενο στρώμα έχει στεγνώσει πλήρως. (Συμβουλευτείτε τον αναλυτικό τεχνικό οδηγό Eumaria)
- Παρατηρήσεις: Αυτό το προϊόν περιέχει βαριά σωματίδια. Αναδεύστε

καλά πριν από τη χρήση. Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασίες μικρότερες από 10°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



<470g/L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε καλά αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C και/ή σχετική υγρασία μικρότερη από 80%.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210 5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

