

EUMARIA ULTRA



Υψηλής αντοχής αυτολειαινόμενο, αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα χωρίς κασίτερο. Περιέχει οξείδιο του χαλκού (I) και ειδικά βιοκτόνα ελεγχόμενης αποδέσμευσης, προστατεύοντας έως 5 χρόνια από βακτηρίδια, άλγη, φύκια, οστρακοειδή και γενικά οργανισμούς που προσκολούνται στα ύφαλα των σκαφών. Ιδανικό για σκάφη από πολυεστέρα, ξύλο, χάλυβα κ.τ.λ. (εκτός αλουμινίου). Επίσης κατάλληλο για σκάφη που κινούνται με οποιαδήποτε ταχύτητα, από ιστιοπλοϊκά μέχρι ταχύπλοα που κινούνται με υψηλές ταχύτητες που υπερβαίνουν τους 32 κόμβους.



Συσκευασίες



750ml, 2,5L και 20L

Φυσικές ιδιότητες



Ειδικό Βάρος:

1,83-2,00 Kg/L
(ανάλογα με την απόχρωση)

Στερεά κατά όγκο (%):

55%

ΠΟΕ:

<410g/L

Αποχρώσεις:

Μαύρο, μπλε, κόκκινο

Οδηγίες χρήσης



☉ Απόδοση:

Περίπου 8-10 m²/L
ανά στρώση.

☉ Στέγνωμα:

Για πλήρες στέγνωμα απαιτούνται 16 ώρες στους 5°C, 8 ώρες στους 15°C, 4 ώρες στους 20°C, 3 ώρες στους 35°C. Μετά το πέρας του χρόνου στεγνώματος είναι ακίνδυνα χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα.

☉ Καθαρισμός εργαλείων:

Αμέσως μετά την χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό T-350.

☉ Τρόπος εφαρμογής:

Με ρολό, πινέλο
ή πιστόλι airless

☉ Αραίωση:

Έτοιμο προς χρήση. Εφ' όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε 5% με διαλυτικό T-350.

☉ Καθέλκυση:

Ελάχιστος χρόνος 24 ώρες στους 5°C και 8 ώρες στους 20°C. Μπορεί να γίνει όταν η τελική βαφή στεγνώσει. Μπορεί όμως να αναβληθεί για λίγες ημέρες σε χαμηλή θερμοκρασία - ή όταν δεν εκτίθεται στο φως του ήλιου - έως και δύο μήνες, χωρίς να επηρεαστεί η δραστηριότητα.

☉ Επαναβαφή:

Απαιτούνται 2-3 στρώσεις 120μm υγρού στρώματος και η εφαρμογή γίνεται αφού το προηγούμενο στρώμα έχει στεγνώσει πλήρως. (Συμβουλευτείτε τον αναλυτικό τεχνικό οδηγό Eumaria).

*Παρατηρήσεις: Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασίες κάτω από 5°C, πάνω από 35°C και / ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Vitex A.E.

Τ.Θ. 139 Ήμερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
Τηλ: 210 5589508, Fax: 210 5597859

Προετοιμασία επιφανειών



Η επιφάνεια πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία πρέπει να είναι 3°C πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας. Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Για βαφή πάνω από παλιά υφαλοχρώματα προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια, απομακρύνετε ρύπους, άλγη, φύκια οστρακοειδή κ.τ.λ. και πλύνετε καλά με γλυκό νερό σε υψηλή πίεση.

Αποθήκευση



Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε καλά αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C και/ή σχετική υγρασία μικρότερη από 80%.

Υγιεινή και Ασφάλεια



Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.