

EUMARIA ULTRA MULTI

Υψηλής αντοχής αυτολειαινόμενο, αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα χωρίς κασσίτερο

Υψηλής αντοχής αυτολειαινόμενο, αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα χωρίς κασσίτερο. Περιέχει θειοκυανιούχο χαλκό (Ι) και ειδικά βιοκτόνα ελεγχόμενης αποδέσμευσης, προστατεύοντας για 2-5 χρόνια από βακτηρίδια, άλγη, φύκια, οστρακοειδή και γενικά οργανισμούς που προσκολούνται στα ύφαλα των σκαφών. Ιδανικό για σκάφη από πολυεστέρα, ξύλο, χάλυβα και αλουμίνιο ή ελαφριά κράματα. Επίσης κατάλληλο για σκάφη που κινούνται με οποιαδήποτε ταχύτητα, από ιστιοπλοϊκά μέχρι ταχύπλοα που κινούνται με υψηλές ταχύτητες που υπερβαίνουν τους 32 κόμβους.

Πλεονεκτήματα:

- Περιέχει βιοκτόνα με βάση τον Χαλκό (Ι) και άλλα ειδικά βιοκτόνα
- Ιδανικό για πολυεστέρα, ξύλο, χάλυβα και αλουμίνιο ή ελαφριά κράματα
- Ιδανικό για μεγάλους χρόνους ελλιμενισμού



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



Ειδικό Βάρος:

1,34 – 1,56 Kg/L
(ανάλογα με την απόχρωση)

Στερεά κατά όγκο (%):

~50%

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ


Σατινέ

Γυαλιστερό



Ματ Φινίρισμα

ΑΠΟΔΟΣΗ



Ανά στρώση

8-10 m²/L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Για πλήρες στέγνωμα απαιτούνται:

- 16 ώρες στους 5°C
- 8 ώρες στους 15°C
- 4 ώρες στους 20°C
- 3 ώρες στους 35°C

Μετά το πέρας του χρόνου στεγνώματος είναι ακίνδυνα χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα.

ΑΡΑΙΩΣΗ



Έτοιμο προς χρήση

Εφ' όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε **5%** με διαλυτικό T-350.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό, Γκρι, Γαλάζιο και Μαύρο



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αποχρώσεις: 750 mL, 2,5 L, 20 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Η επιφάνεια πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας.



Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Για βαφή πάνω από παλιά υφαλοχρώματα προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια, απομακρύνετε ρύπους, άλγη, φύκια οστρακοειδή κ.τ.λ. και πλύνετε καλά με γλυκό νερό σε υψηλή πίεση.

Αν απαιτείται η απομόνωση μη συμβατών ή παλιών υφαλοχρωμάτων χρησιμοποιήστε Eumaria Βινυλικό Αστάρι ενός συστατικού.

ΒΗΜΑΤΑ

1

Περίπου 8-10 m²/L ανά στρώση.

2

Τρόπος εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό T-350.

TIPS

- Μπορεί να γίνει όταν η τελική βαφή στεγνώσει. Μπορεί όμως να αναβληθεί για λίγες ημέρες σε χαμηλή θερμοκρασία - ή όταν δεν εκτίθεται στο φως του ήλιου - έως και δύο μήνες, χωρίς να επηρεαστεί η δραστικότητα.

- Απαιτούνται 2-3 στρώσεις 120μm υγρού στρώματος και η εφαρμογή γίνεται αφού το προηγούμενο στρώμα έχει στεγνώσει πλήρως. (Συμβουλευτείτε τον αναλυτικό τεχνικό οδηγό Eumaria).
- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

- Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασίες μικρότερες από 10°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



<500 g/L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε καλά αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C και/ή σχετική υγρασία μικρότερη από 80%.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210 5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

