

EUMARIA VINYL PRIMER

Βινυλικό αστάρι ενός συστατικού με νιφάδες αλουμινίου

Χλωριωμένο βινυλικό αστάρι ενός συστατικού με νιφάδες αλουμινίου. Ιδανικό για αστάρωμα ή την απομόνωση μη συμβατών ή παλιών υφαλοχρωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ενδιάμεσο μεταξύ εποξειδικού και τελικού χρώματος.



Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικό για αστάρωμα ή την απομόνωση παλιών υφαλοχρωμάτων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ενδιάμεσο μεταξύ εποξειδικού και τελικού χρώματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



Ειδικό Βάρος:

~1,19 - 1,23 Kg/L

Στερεά κατά όγκο (%):

~45%


ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ	Σατινέ	Γυαλιστερό
-----	--------	------------



Ματ Φινίρισμα

ΑΠΟΔΟΣΗ



Ανά στρώση

8-12 m²/L για κάθε επίστρωση (80-120μm υγρού φιλμ), σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΡΑΙΩΣΗ



Έτοιμο προς χρήση

Εφ' όσον είναι απαραίτητο αραιώνουμε 5%-10% με διαλυτικό T-350.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή σε 2 h στους 5°C, 1 h στους 15°C, 40min στους 25°C, 15min στους 35°C (80-120μm υγρού φιλμ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ασημί	750 mL	2,5 L	20 L
-------	--------	-------	------



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Ασημί



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές και η θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου για να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας.



Για χρήση πάνω από παλιά υφαλοχρώματα, απομακρύνετε ρύπους, άλγη, φύκια οστρακοειδή κ.τ.λ. και πλύνετε καλά με γλυκό νερό σε υψηλή πίεση.



ΒΗΜΑΤΑ

1

8-12 m²/L για κάθε επίστρωση.

2

Τρόπος εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Αμέσως μετά την χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό T-350.

TIPS

- Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασίες μικρότερες από 10°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

- Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/Θ “Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”, Τύπος Δ): **500 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **499 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε καλά αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C και/ή σχετική υγρασία μικρότερη από 80%.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210 5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

