

HYROOF PRIMER

Grund poliuretanic hibrid pe bază de apă

HyRoof Primer este un grund hibrid pe bază de apă, ideal pentru grunduirea suprafețelor care urmează să fie sigilate cu HyRoof Hybrid PU. Penetreează, hidroizolează și stabilizează suprafețele noi sau vechi deja hidroizolate. Prezintă o aderență puternică la beton, membrane din carton bituminos, plăci ceramice, vopsele acrilice etc. Este ușor colorat în scopul detectării cu ușurință a zonei grunduite. Este ecologic și ușor de folosit datorită conținutului foarte scăzut de compuși organici volatili (COV).



Avantaje:

- Penetreează, hidroizolează și stabilizează suprafețele
- Aderență puternică la beton, membrane din carton bituminos, țigle de ciment, vopsele acrilice etc.
- Ideal pentru grunduire înainte de aplicarea produsului HyRoof Hybrid PU

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

20-40 sec (FORD CUP #4, 25° C)

Densitate


1,01 ± 0,02 kg/l (ISO 2811)

APLICARE

Pentru substraturi de acoperiș obișnuite, cum ar fi betonul, membranele din carton bituminos, țiglele de ciment, i zolațiile vechi etc.

CULORI

Semi-transparent



ACOPERIRE



Un singur strat

10-12 m²/L

DILUARE



Nediluat

Gata de utilizare

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

45 min

Pentru aplicarea stratului final

2-3 h

AMBALAJ

Semi-transparent

5 L

15 L



IZOLAREA ACOPERIȘULUI - GRUND

APLICARE

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



Pentru a repara orice fisuri sau orificii, utilizați chitul elastomeric Elastomeric Putty.



ETAPELE APLICĂRII

1

A se amesteca bine înainte de utilizare.

2

Aplicați uniform un strat nediluat cu trafaletul, pensula sau pistolul de vopsit, pe toată suprafața care urmează a fi hidroizolată.

APLICAREA STRATULUI FINAL



După 2-3 ore, aplicați soluția hidroizolantă pentru acoperiș Hyroof Hybrid PU.



SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35° C și umiditate relativă a aerului <70%. Nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Așteptați ca suprafețele noi din beton să se întărească timp de cel puțin 30 de zile înainte de grunduire.

- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După

aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Grunduri de impregnare”. Limita de conținut COV este de **30 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **10 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

