

ENAMELO

Емайллак на водна основа

Акрилен емайллак на водна основа, подходяща за интериорни дървени повърхности. Нанася се лесно, разнася се равномерно, без образуване на сенки и следи от четка или валяк. Отличава се с висока белота, висока покривност, добра устойчивост на често миене и силна адхезия. С ниска миризма по време на нанасяне, тъй като не съдържа амоняк или други опасни вещества.



предимства:

- Икономично решение
- Висока покривност, добра устойчивост
- Ниска миризма

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Плътност

1,22± 0,02 Kg/L (ISO 2811) за бялата боя

Гланц

• При 60° (ISO 2813):
20-40 единици (сатенен завършек)

ЗАВЪРШЕК

Мат

Сатен

Гланц



РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

5-15 %

РАЗЦВЕТКИ

1500 +

Бял цвят и хиляди разцветки с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване **Vitex Coloring**




РАЗХОД



за един слой

10-12 m²/L



за два слоя

5-6 m²/L

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

1-2 h

Нанасяне на следващ слой след

6-8 h

ОПАКОВКА

Бяла боя (Satin)	750 mL	2,25 L
Базови бои (Satin)	750 mL	2,25 L



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ - РИПОЛИНИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интериорни дървени повърхности - нови или покрити със стари водоразтворими бои, или с лакови бои, разтваряни с разтворител. Подходящ за врати, прозорци, шкафове и други.

Подходяща и за интериорни стени (в сатенен завършек)

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи, добре изишкурени, без наличие на мазнини по тях.



Нови и стари дървени повърхности, боядисани с алкидни бои, след подходяща подготовка (китосване, шпакловане с Acrylic Putty и шкурене), се грундират с Velatura Eco. След това, повърхността се шури с подходяща шкурка и се отстранява прахът.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разреждаме се с вода 5-10 % (за работа с четка/валяк) или 10-15% (за работа с пистолет airless) и се разбърква добре преди употреба.

2

Първият слой се нанася с валик, с четка или с пистолет airless.

3

Следващ слой се нанася след 6-8 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне се при 5-35°C и <80% RH.
- Продуктът трябва да се оцветява изключително и само с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring с използване на предлаганата базова боя.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Повърхности боядисани с ENAMELO

могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им с използване на мека гъба, а в случай на упорити петна с използване на неутрален, безцветен миеш препарат.

- Свеждайте до минимум излишните разходи за боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно.

След нанасянето на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластовете. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи Органични Съединения)



“Вътрешни/външни бояджийски покрития за довършителни работи и облицовъчни плоскости от дърво и метал”. Пределна стойност на ЛОС **130 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **100 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359.29154.233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**

