

# ENAMELO

## Vopsea acrilică emailată pe bază de apă

Vopsea acrilică pe bază de apă, ideală pentru suprafețele interioare din lemn. Se aplică cu ușurință și oferă o suprafață netedă, fără urme de pensulă și/sau apărute în urma îmbinării straturilor. Prezintă un grad puternic de alb, o putere de ascundere foarte bună, o durabilitate foarte bună la spălarea frecventă și o aderență foarte bună. Vopsea cu miros slab în timpul aplicării sale, deoarece nu conține amoniac sau alte substanțe periculoase.



### Avantaje:

- Soluție ieftină
- Putere de ascundere și durabilitate foarte bune
- Formulă cu miros slab

## CARACTERISTICI PRODUS

### CARACTERISTICI TEHNICE



#### Vâscozitate

95 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

#### Densitate

1,22 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811), pentru alb

#### Grad de luciu

• La @ 60° (ISO 2813):  
20-40 unități (satinat)

### FINISAJ

Mat	Satinat	Lucios
✓	✓	✓

### DILUARE



**Apă**  
5-15 %

### CULORI

**1500 +**


Alb și într-un număr nelimitat de nuanțe prin sistemul de colorare Vitex



### ACOPERIRE



**Un strat**  
12-15 m<sup>2</sup>/L



**Două straturi**  
6-8 m<sup>2</sup>/L

### TIMP DE USCARÉ



**Uscat la atingere**  
1-2 h  
**Reaplicare**  
6-8 h

### MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



### AMBALAJ

Alb (Satinat)	750 mL	2,25 L
Baze (Satinat)	750 mL	2,25 L



# VOPSELE EMAILATE PENTRU LEMN

## APLICARE

### DOMENIU DE UTILIZARE

Suprafețe interioare noi din lemn sau suprafețe vechi vopsite cu vopsele pe bază de apă sau lacuri pe bază de solvenți (cum ar fi uși, ferestre, dulapuri etc.).

Potrivit și pentru pereții interiori (cu finisaj satinat).

### PREGĂTIRE



**Suprafețele trebuie** să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și șmirgheluite.



**Suprafețele noi din lemn pregătite corespunzător** și cele vechi vopsite cu vopsea alchidică (astupate, umplute cu chit Acrylic Putty și șlefuite până la obținerea unei suprafețe curate și netede) trebuie acoperite cu Velatura Eco. Utilizați apoi o hârtie abrazivă adecvată pentru a produce o suprafață netedă și pentru a îndepărta praful.



### ETAPE

1

Diluati cu apă în proporție de 5-10% (aplicare cu pensula/trafaletul) sau de 10-15% (pistol de vopsit) și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu un pistol de vopsit.

3

Reaplicare după 6-8 ore.

### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35° C și umiditate relativă a aerului <80%.
- Produsul trebuie să fie colorat exclusiv prin sistemul de colorare Vitex din baza recomandată.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.
- Așteptați cel puțin 3 săptămâni înainte de

a curăța și a spăla suprafețele nou vopsite cu ENAMELO. Spălați ușor cu apă, folosind un burete moale. În caz de pete persistente, utilizați un detergent blând incolor sau apă cu săpun.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul

utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pâna freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

### COV (Compuși Organici Volatili)



„Vopsele de interior/exterior pentru finisare și placare pe lemn sau metal”. Limita conținutului de COV **130 g/L**. Conținut maxim COV **100 g/L** COV (produs gata pentru utilizare).

### PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606.



**5°C-38°C**

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

**+30.210.5589.400**  
TECHNICAL SUPPORT

**ISO 9001**  
14001  
CERTIFIED 45001

