

ENAMELO

Akrilni emajl na vodenoj bazi

Akrilni emajl na vodenoj bazi idealan za unutrašnje površine od drveta. Lako se nanosi i ostavlja glatku površinu bez tragova četke odnosno spojeva. Karakteriše ga izuzetna belina, pokrivna moć, otpornost na često pranje i odlično prijanjanje. Proizvod je slabog mirisa tokom primene jer ne sadrži amonijak ili druge opasne materije.

Prednosti:

- Jeftino rešenje
- Izuzetna pokrivna moć i otpornost
- Formulacija slabog mirisa



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet

95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Gustina

1,22 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
za belu boju

Sjaj

na 60° (ISO 2813):
20-40 jedinica (saten)



ZAVRŠNI SLOJ

Mat

Saten

Sjaj



RAZREĐIVANJE



Voda

5-15%

NIJANSE

1500 +

Belo I
neograničen
broj nijansi
uz **Vitex**
sistem boja



POKRIVENOST



Jedan sloj

12-15 m²/L



Dva sloja

6-8 m²/L

VREME SUŠENJA



Na dodir

1-2 h

Drugi sloj

6-8 h

PAKOVANJE

Bela (saten)	750 mL	2,25 L
Baze (saten)	750 mL	2,25 L



PALETE BOJA



EMAJL BOJE ZA DRVO

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Unutrašnje nove drvene površine ili stare površine farbane bojama na vodenoj bazi ili lakovima na bazi rastvarača (kao što su vrata, prozori, ormari, itd.).

Pogodno i za unutrašnje zidove (završni efekat saten).

PRIPREMA



Površine treba da budu glatke, čiste i suve, bez masnoće ili prašine i išmirglane.



Odgovarajući pripremljene nove drvene površine i stare površine farbane alkidnom bojom (zaptivene, napunjene akrilnim kitom i išmirglane do čiste, glatke površine) premazati premazom Velatura Eco. Zatim odgovarajućim abrazivnim papirom napravite glatku površinu i uklonite prašinu.



KORACI

1

Razblažiti vodom 5-10% (četka/valjak) ili 10-15% (bezvazdušni pištolj za prskanje) i dobro promešati pre upotrebe.

2

Nanesite prvi sloj četkom, valjkom ili pištoljem za prskanje.

3

Ponovo premažite nakon 6-8 sati.

SAVETI

- Primena na 5-35°C i <80% RH.
- Proizvod se mora nijansirati isključivo uz pomoć Vitex sistema boja u preporučenoj bazi.
- Alat se mora odmah nakon upotrebe očistiti vodom i po potrebi sapunicom ili deterdžentom.
- Sačekajte najmanje 3 nedelje pre nego što

čistite i perete površine farbane emajlom ENAMELO. Nežno operite vodom koristeći mekani sunđer. U slučaju jakih zaprljanja, koristite blagi bezbojni deterdžent ili sapunicu.

- Svedite otpad od boje na minimum tako što ćete proceniti koliko boje će vam biti potrebno.

- Spremite neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu. Nakon nanošenja boje, hermetički zatvorite posudu i uskladištite za naknadnu upotrebu.
- Nemojte odlagati tečni otpad u podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



„Boje za unutrašnju/spoljašnju drvenariju i obloge od drveta i metala“ maksimalni VOC sadržaj **130 g/L**. Maksimalni VOC sadržaj **100 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

