

DIAXYL EXTRA +

Συντηρητικό ξύλου νερού για προστασία από μύκητες και έντομα

Αχρωμο συντηρητικό ξύλου νερού για επιφάνειες όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, έπιπλα κήπου, πέργολες, φράχτες κ.ά. Κατάλληλο για επαγγελματίες χρήστες και ευρύ κοινό. Εμποτίζει εύκολα και σε βάθος το ξύλο, προστατεύοντάς από μύκητες που προκαλούν μπλε αποχρωματισμό και καστανή σήψη, και από έντομα όπως τερμίτες και προνύμφες ξυλοφάγων κολεόπτρων. Αξιολογημένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 73, EN 113, EN 84, EN 152, EN 46-1 και EN 118.



Αδειοδοτημένο / εγκεκριμένο για:
Συντηρητικό Ξύλου (PT8)

Αρ. Έγκρισης (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων): **ΤΠ8-0163**

Αρ. Αδείας (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κυπριακής Δημοκρατίας): **KY-0269**

Πλεονεκτήματα:

- Προστατεύει από έντομα και μύκητες
- Κατάλληλο για εφαρμογή τελικής επίστρωσης με προϊόντα βάσεως νερού και διαλύτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Ιξώδες

1,9 mm²/s (OECD Method 114, 20°C)

Πυκνότητα

1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μια στρώση

10 m²/L για την καταπολέμηση μυκήτων που προκαλούν μπλε αποχρωματισμό, προνυμφών ξυλοφάγων κολεόπτρων και των τερμιτών

7 m²/L για την καταπολέμηση μυκήτων που προκαλούν σήψη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο

Aureobasidium pullulans spp
(Blue stain fungi)
Sydowia pithyophilla
(Blue stain fungi)
Gloeophyllum trabeum
(Brown rot fungi)
Coniophora puteana
(Brown rot fungi)
Poria placenta
(Brown rot fungi)


Έντομα που προσβάλλουν το ξύλο

Hylotrupes bajulus
(Προνύμφες)

Reticulitermes santonenensis
(Τερμίτες)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Αχρωμο



ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Για την εφαρμογή τελικής επίστρωσης
24 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αχρωμο

750 mL

2,5 L



ΑΡΑΙΩΣΗ



Χωρίς αραιώση
Έτοιμο προς χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνα, λάδι ή παλιά βερνίκια.

Για το καθάρισμα των επιφανειών από παλιά βερνίκια συνιστάται σχολαστικό τρίψιμο.



Σε επιφάνειες που το τρίψιμο είναι δύσκολο (π.χ. καμπυλωτές) για την απομάκρυνση των παλιών βερνικοχρωμάτων εφαρμόζεται Paint Remover.

Μετά την απομάκρυνση των παλιών βερνικιών η επιφάνεια καθαρίζεται με νερό και αφήνεται να στεγνώσει.



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό ή πινέλο.

3

Μετά από 24 ώρες, βάφουμε υποχρεωτικά με τελική επίστρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως, **υποχρεωτικά βάφουμε με τελική επίστρωση:**

• Για προστασία, φυσικό αποτέλεσμα και με επιλογή αποχρώσεων για αλλαγή του φυσικού χρώματος του ξύλου εφαρμόζονται μία ή δύο στρώσεις βερνίκι εμποτισμού ξύλου πολυουρεθάνης Diaxyl Plus νερού και διαλύτου. *

• Για δημιουργία άχρωμου προστατευτικού φιλμ για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία εφαρμόζονται μία ή δύο στρώσεις βερνικιού ξύλου πολυουρεθάνης Lussolac ή Marelac.

* Ο αριθμός των στρώσεων καθορίζεται από το είδος του ξύλου, τις καιρικές συνθήκες και το βαθμό προστασίας που θέλουμε να δώσουμε.



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ξύλο που προορίζεται για εσωτερικούς χώρους, εκτός από εξωτερικά πλαίσια παραθύρων και εξωτερικές πόρτες / κάσες θυρών.
- Κατά την εφαρμογή του προϊόντος και κατά το στέγνωμα των επιφανειών, αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και ήπιο σαπούνι.
- Κρατήστε μακριά παιδιά και κατοικίδια (ιδιαίτερα γάτες) μέχρι να στεγνώσει το προϊόν.
- Να μην εφαρμόζεται σε επιφάνειες που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ξύλο που μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και ζώα εκτροφής.

- Όλες οι απώλειες του προϊόντος πρέπει να περιορίζονται με την κάλυψη του εδάφους και να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή του.
- Για τους επαγγελματίες: Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τον χειρισμό. Φοράτε προστατευτική φόρμα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

5°C-35°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από τον παγετό και το φως. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης για ικανή συντηρητική δράση 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Τα ανοιγμένα δοχεία πρέπει να επανασφραγίζονται προσεκτικά και να διατηρούνται σε όρθια θέση για να αποφεύγονται διαρροές.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777. Το προϊόν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 528/2012 (BPR) θεωρείται βιοκτόνο και υπόκειται σε αδειοδότηση ή κατάλληλη γνωστοποίηση. Κάτοχος έγκρισης: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C, NL 2612PA Delft, The Netherlands.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



"Απορροφώμενες βαφές ξύλου" Οριακή τιμή **130 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος (έτοιμο προς χρήση) **61 g/L** ΠΟΕ.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

