

# ASPHALT COAT

## Ασφαλτικό γαλάκτωμα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ASPHALT COAT** είναι ασφαλτικό γαλάκτωμα, με αδρανή υλικά. Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη. Το **ASPHALT COAT** χρησιμοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, με ή χωρίς οπλισμό (υαλοϋφασμα) μεταξύ των στρώσεων. Αραιωμένο, χρησιμοποιείται ως αστάρι για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών.

### ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστασία και στεγανοποίηση κατασκευών σκυροδέματος
- Τοιχία αντιστήριξης
- Θεμέλια
- Φράγμα υδρατμών
- Προστασία και στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών
- Συγκόλληση πλακών πολυστερίνης

#### Πάνω από:

1. Πλάκες σκυροδέματος
2. Περλιτόδεμα
3. Ελαφρομπετόν / τσιμεντοκονίαμα ρύσεων
4. Τούβλο

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Παστώδης υφή
- ✓ Χωρίς διαλύτες
- ✓ Αραιώνεται με νερό
- ✓ Υψηλή αντοχή σε αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα
- ✓ Ανθεκτικό σε ριζικά οξέα
- ✓ Φιλικό ως προς το περιβάλλον και το χρήστη

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή.

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Για αναλυτικότερες οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (τμήμα πωλήσεων της εταιρείας)

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία

Δοχεία 18 kg – Βαρέλι 215 kg

Φυσική κατάσταση

Θιξοτροπική πάστα

Χρώμα

Καφέ - Μαύρο

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα

0,99-1,05 gr/m<sup>3</sup>

Περιεκτικότητα σε νερό

55-65%

Διεισδυτικότητα υπολείμματος στους 25°C

20-40 dmm

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας του υποστρώματος όπου θα εφαρμοστεί το **ASPHALT COAT**. Επισκευάζουμε τυχόν ρωγμές ή οπές, αφαιρούμε τη σκόνη, σαθρά υλικά και τις προεξοχές, έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι λεία, καθαρή και στεγνή.

#### Συνθήκες εφαρμογής

#### Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

Ελάχιστη +5°C/Μέγιστη +35°C

#### Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία: Μέγιστη 80%.

- Μην εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειες ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής τις επόμενες 48 ώρες

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου από 0,5kg/m<sup>2</sup> για αστάρι 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> για στεγανοποίηση ανά στρώση ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το ASPHALT COAT εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χόρτινη βούρτσα, πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής. Η προεπάλειψη (αστάρωμα) χρειάζεται αραιώση 50% με νερό. Για ισχυρότερη προστατευτική μεμβράνη και με μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο, συνίσταται και δεύτερη επάλειψη με αραιώση έως 30% με νερό, αφού στεγνώσει καλά η πρώτη. Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία ενός στρώματος μεγάλου πάχους.

Το ASPHALT COAT μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας οπλισμό μεταξύ των στρώσεων δημιουργώντας ενιαία ασφαλική στρώση.

Στις περιπτώσεις στεγάνωσης επιφανειών, αφού στεγνώσει η τελευταία επίστρωση, συνίσταται βαφή με SILVER BITUME για την προστασία του ASPHALT COAT από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και την γρήγορη γήρανση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται σε κλειστό δοχείο σε στεγασμένο χώρο προφυλαγμένο από πηγές θερμότητας και την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +38 °C.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό πριν το γαλάκτωμα στεγνώσει, σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιήστε πετρέλαιο ή διαλυτικό T350.

Τα τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.



**+30.210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / TECHNICAL SUPPORT