

BITUMOL

Ασφαλτικό βερνίκι για την επικόλληση ασφαλικών μεμβρανών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **BITUMOL** είναι ειδικού τύπου ασφαλτικό βερνίκι, με βάση ειδική άσφαλτο και διαλύτες. Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη, με μεγάλη αντοχή στο νερό, τα αραιά διαλύματα οξέων και στα αλκάλια. Το **BITUMOL** είναι το πιο εύχρηστο υλικό για την επικόλληση ασφαλικών μεμβρανών και σαν αντιδιαβρωτικό μεταλλικών επιφανειών. Έχει απόλυτη πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ελαφρομετόν, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τούβλο, όπου δημιουργεί σκληρή στεγανωτική προστατευτική μεμβράνη.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αστάρι για τη επικόλληση ασφαλικών μεμβρανών
- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών
- Προστασία και στεγανοποίηση κατασκευών σκυροδέματος
- Προστασία υπόγειων κατασκευών από ξύλο

Πάνω από:

1. Πλάκες σκυροδέματος
2. Περιλιτόδεμα
3. Ελαφρομετόν / τσιμεντοκονίαμα ρύσεων
4. Μεταλλικές επιφάνειες
5. Ξύλινες επιφάνειες
6. Πέτρα
7. Τούβλο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση των ασφαλικών μεμβρανών στα υποστρώματα σκυροδέματος
- ✓ Έτοιμο προς χρήση
- ✓ Εφαρμόσιμο με βούρτσα
- ✓ Αντοχή σε οξέα και βάσεις χαμηλής περιεκτικότητας

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή.

Δεν εφαρμόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.

Είναι εύφλεκτο και επιβλαβές όταν εισπνέεται και συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Για αναλυτικότερες οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (τμήμα πωλήσεων της εταιρείας)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Δοχεία 20 Lt – Βαρέλι 200 Lt
Χρώμα	Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	ASTM D41	0,90-0,95 gr/m ³
Ιξώδες Furol 25°C	ASTM D41	50-80 sec
Στερεό υπόλειμμα μετά την εξάτμιση	ASTM D41	55-65%
Διεισδυτικότητα υπολείμματος στους 25°C	ASTM D41	20-40 dmm
Διαλυτότητα σε τριχλωροαιθυλένιο	ASTM D41	> 99%

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ**

Είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας του υποστρώματος όπου θα εφαρμοστεί το **BITUMOL**. Επισκευάζουμε τυχόν ρωγμές ή οπές, αφαιρούμε τη σκόνη, σαθρά υλικά και τις προεξοχές, έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι λεία, καθαρή και στεγνή.

Συνθήκες εφαρμογής**Θερμοκρασία περιβάλλοντος:**

Ελάχιστη +5°C/Μέγιστη +35°C

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία:

Μέγιστη 80%.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου από 0,4-0,5lt/m² ανά στρώση και εξαρτάται από το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το BITUMOL εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χόρτινη βούρτσα, πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής σε όλη την επιφάνεια, που πρόκειται να κολληθούν ασφατικές μεμβράνες. Δουλεύεται αυτούσιο χωρίς αραίωση, με μία μόνο επάλειψη. Αφού στεγνώσει καλά (συνήθως 24 ώρες), έτσι ώστε να εξατμιστεί ο διαλύτης που περιέχει, επικολλάται η ασφατική μεμβράνη με τη βοήθεια φλόγιστρου. Το στέγνωμα εξαρτάται από την υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Για χρήσεις σε κατακόρυφες επιφάνειες, στεγανωτική προστασία σκυροδέματος ή αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών συνιστάται η εφαρμογή σε δύο τουλάχιστον στρώσεις.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

Αποθηκεύεται σε κλειστό δοχείο σε στεγασμένο χώρο προφυλαγμένο από πηγές θερμότητας και την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +38 °C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ο καθαρισμός των εργαλείων γίνεται αμέσως μετά τη χρήση με βενζίνη. Ωριμασμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

Τα τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**+30.210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / TECHNICAL SUPPORT