

HERMESTICK MAX ALU

Αυτοκόλλητη ασφαλική ταινία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά **HERMESTICK MAX**, είναι κορυφαίας ποιότητας και επιλογής αυτοκόλλητες ασφαλικές ταινίες. Ο πολυεστερικός οπλισμός τους, προσδίδει υψηλές μηχανικές αντοχές, ενώ το ειδικό αυτοκόλλητο ασφαλικό μίγμα επιτρέπει την πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Η άνω επιφάνεια της ταινίας προστατεύεται από φύλλο αλουμινίου (φυσικού χρώματος ή terracota) ενώ η κάτω επιφάνεια καλύπτεται από ένα αποσπώμενο σιλικονούχο φιλμ πολυαιθυλενίου, το οποίο προστατεύει την ασφαλική ταινία μέχρι την χρήση της.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Απόλυτα υδατοστεγανό
- ✓ Πολύ καλή αντοχή σε χαμηλές/υψηλές θερμοκρασίες
- ✓ Καλή αντοχή σε εφελκυσμό
- ✓ Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
- ✓ Εύκολη εφαρμογή
- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση επιφάνειας με αστάρι
- ✓ Ανάκλαση θερμότητας (φύλλο αλουμινίου)
- ✓ Μείωση εξάπλωση φλόγας σε περίπτωση πυρκαγιάς (φύλλο αλουμινίου)

ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι ταινίες **HERMESTICK TPS MAX ALU** μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλες εργασίες επισκευής και στεγάνωσης :

- Προστασία μεταλλικών, πλαστικών, τσιμεντοειδών επιφανειών
- Σφράγιση πλαισίων και φεγγιτών, γυάλινες και πλαστικές κατασκευές και εξαρτήματα
- Επιδιόρθωση πλακιδίων, υδρορροών, μεταλλικών σωλήνων, πλαστικών σωλήνων και μεταλλικών πλακών
- Ευρεία χρήση στην ναυτιλία για σφράγιση αμπαριών και άλλων στοιχείων
- Καμινάδες και διαφώτιστα
- Αεραγωγοί
- Κεραμίδες

Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες όπως:

1. Σκυρόδεμα
2. Ξύλο
3. Μέταλλο
4. Πλαστικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Φυσικό αλουμινίου , τερακότα
Άνω επικάλυψη	Φύλλο αλουμινίου
Κάτω επικάλυψη	Σιλικονούχο φιλμ πολυαιθυλενίου
Πάχος	1,5mm ± 5%
Διαστάσεις ρολών	Πλάτη 10-20-30 cm – Μήκος 10 m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πάχος ταινίας	EN 1849-1	1,5mm
Θερμοκρασία εφαρμογής	EN 1110	+5 °C / + 45 °C
Αντοχή σ' εφελκυσμό (L/T)	EN 12311-1	(L) 185 N/5cm (T) 200 N/5cm
Επιμήκυνση στη θραύση (L/T)	EN 12311-1	(L) 10% (T) 20%
Αντοχή σε UV ακτινοβολία	NFT 30018E	Αντέχει

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα εφαρμοσθεί η ταινία πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά αντικείμενα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΤΑΡΩΜΑ (αν χρειάζεται)

Προτεινόμενα αστάρια:

BITUMOL

- κατανάλωση 0,2-0,3 lt/m²

Συνθήκες εφαρμογής

Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

Ελάχιστη +5°C/Μέγιστη +35°C

Σε θερμοκρασίες < 15°C η εφαρμογή συνίσταται να γίνει με τη βοήθεια φλογίστρου.

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία:

Μέγιστη 80%.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην περίπτωση πορώδους υποστρώματος συνίσταται έντονα η χρήση ασφαλτικού βερνικιού **Bitumol**, το οποίο θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε μη πορώδεις επιφάνειες η χρήση του ασφαλτικού βερνικιού δύναται να παραληφθεί.

Επιλέγουμε την ταινία HERMESTICK MAX με το κατάλληλο μέγεθος και επικάλυψη και αφού την ευθυγραμμίσουμε, αφαιρούμε το σιλικονούχο πολυαιθυλένιο και ταυτόχρονα και πιέζουμε καλά την ταινία για να κολλήσει χρησιμοποιώντας για καλύτερα αποτελέσματα ρολάκι ή ένα κομμάτι πανιού. Κόβουμε κάθετα την ασφαλτική ταινία μόλις φτάσουμε στο επιθυμητό μήκος. Στην περίπτωση ανάγκης αλληλοεπικάλυψης, πρέπει να προβλεφθεί μήκος ασφαλτικής ταινίας τουλάχιστον 5 cm.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

Τα ρολά αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο προστατευμένα από την ηλιακή ακτινοβολία, και συνίσταται η εφαρμογή τους μέσα 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους, παρόλο που η διάρκεια ζωής του υλικού ξεπερνά κατά πολύ το εν λόγω διάστημα.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 (REACH). Σύμφωνα με το Άρθρο 3, το προϊόν χαρακτηρίζεται ως αντικείμενο και δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του εν λόγω Κανονισμού. Κατά την παραγωγή του δεν προστίθενται σκόπιμα ουσίες >0,1% κ.β, οι οποίες υπάγονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή τη λίστα με τις υποψήφιες προς αδειοδότηση. Ουσίες που προκαλούν ανησυχία (SVHC). Συνεπώς, σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, δεν αναμένεται να περιέχονται οι εν λόγω ουσίες σε συγκέντρωση > 0,1% κ.β στο τελικό προϊόν ούτε αναμένεται να απελευθερώνει επικίνδυνες ουσίες κατά την προβλεπόμενη χρήση του.

Τα τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**+30.210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / TECHNICAL SUPPORT