

HERMESTICK TPS ALU

Αυτοκόλλητη ασφαλική ταινία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πολλαπλών χρήσεων ταινίες **HERMESTICK TPS ALU** είναι ασφαλικές αυτοκόλλητες ταινίες αποτελούμενες από ειδικό αυτοκόλλητο σε όλη τη μάζα του ελαστομερές (SBS) μίγμα. Η πάνω επιφάνεια των ταινιών προστατεύεται από λείο φύλλο αλουμινίου φυσικού χρώματος ή κόκκινου (**HERMESTICK TPS ALU/ ALU RED**). Η κάτω επιφάνεια είναι καλυμμένη από σιλικονούχο φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο και αποκολλάται εύκολα κατά την εφαρμογή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Απόλυτα υδατοστεγανό
- ✓ Πολύ καλή αντοχή σε χαμηλές
- ✓ Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
- ✓ Εύκολη εφαρμογή
- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση επιφάνειες με αστάρι
- ✓ Ανάκλαση θερμότητας (φύλλο αλουμινίου)
- ✓ Μείωση εξάπλωση φλόγας σε περίπτωση πυρκαγιάς (φύλλο αλουμινίου)

ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι ταινίες HERMESTICK TPS ALU μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλες εργασίες επισκευής και στεγάνωσης :

- Για προστασία τσιμέντου, τουβλοποιίας, μεταλλικών ή πλαστικών εξαρτημάτων σε οροφές και καλυμμάτων γενικά
- Για επισκευή υδρορροών, μεταλλικών σωλήνων
- Για σφράγισμα στηθαίων, υάλινων και πλαστικών ανοιγμάτων παραθύρων και φεγγιτών
- Καμινάδες και διαφώτιστα
- Αεραγωγοί
- Κεραμίδες

Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες όπως:

- Σκυρόδεμα
- Ξύλο
- Μέταλλο
- Πλαστικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα	Φυσικό αλουμινίου , κόκκινο
Άνω επικάλυψη	Φύλλο αλουμινίου
Κάτω επικάλυψη	Σιλικονούχο φιλμ πολυαιθυλενίου
Πάχος	1,5mm ± 5%
Διαστάσεις ρολών	Πλάτη 5-7,5-10-15-20-30-50-60-100 cm – Μήκος 10 m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σημείο μάλθωσης	EN 1447	>105 °C	
Αντοχή στη θερμοκρασία	EN 1110	90 °C	(±5%)
Ευκαμψία στο κρύο	EN 1109	<-25 °C	
Αντοχή σ' εφελκυσμό (L/T)	EN 12311-1	(L) 350 N/5cm	(±15%)
		(T) 250 N/5cm	
Επιμήκυνση στη θραύση (L/T)	EN 12311-1	(L) 2%	(±15%)
		(T) 2%	
Αντοχή στη διάτρηση(L/T)	EN 12310-1	(L) 80 N	(±15%)
		(T) 100 N	
Υδατοστεγανότητα	EN 1928	Pass	

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα εφαρμοσθεί η ταινία πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά αντικείμενα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΤΑΡΩΜΑ (αν χρειάζεται)

Προτεινόμενα αστάρια:

ΣΤΕΓΑΝΟΛ

- αραίωση 20% με βενζίνη
- κατανάλωση 0,2-0,3 lt/m²

BITUMOL

- κατανάλωση 0,2-0,3 lt/m²

Ανατρέξτε στα τεχνικά φυλλάδια ιδιοτήτων των προϊόντων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε πορώδεις και σκονισμένες επιφάνειες απαιτείται η εφαρμογή ειδικού ασφατικού ασταριού .
Επιλέγουμε την ταινία HERMESTICK TPS ALU με το κατάλληλο μέγεθος και επικάλυψη.
Αφαιρούμε το σιλικονούχο πολυαιθυλένιο. Τοποθετούμε την ταινία και πιέζουμε καλά για να κολλήσει χρησιμοποιώντας για καλύτερα αποτελέσματα ρολάκι ή ένα κομμάτι πανιού.
Σε ψυχρά κλίματα (θ < 15°C) η εφαρμογή μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη βοήθεια φλογίστρου .

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα ρολά αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο προστατευμένα από την ηλιακή ακτινοβολία, και συνίσταται η εφαρμογή τους μέσα 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 (REACH). Σύμφωνα με το Άρθρο 3, το προϊόν χαρακτηρίζεται ως αντικείμενο και δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του εν λόγω Κανονισμού. Κατά την παραγωγή του δεν προστίθενται σκόπιμα ουσίες >0,1% κ.β, οι οποίες υπάγονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή τη λίστα με τις υποψήφιες προς αδειοδότηση . Ουσίες που προκαλούν ανησυχία (SVHC). Συνεπώς, σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, δεν αναμένεται να περιέχονται οι εν λόγω ουσίες σε συγκέντρωση > 0,1% κ.β στο τελικό προϊόν ούτε αναμένεται να απελευθερώνει επικίνδυνες ουσίες κατά την προβλεπόμενη χρήση του.

Τα τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**+30.210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / TECHNICAL SUPPORT