

PLAST ROOF

Ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PLAST ROOF** είναι παχύρρευστη ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη, με βάση ειδικά πολυμερισμένα υλικά ειδικές ενισχυτικές ίνες, άσφαλτο και διαλύτες. Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση, τεράστια κολλητική ικανότητα και παραμένει ελαστική (επιμήκυνση 1300%) τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες (-20° C έως +80° C).

Το **PLAST ROOF** εφαρμόζεται εν ψυχρώ.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Πλήρωση – σφράγιση αρμών, ρωγμών, χαραγών γωνιών συναρμογής στο σκυρόδεμα, σε ξύλινες κατασκευές και στην τοιχοποιία. Εφαρμόζεται και σε κάθετους αρμούς μικρού ανοίγματος.
- Κόλληση ασφαλτικών μεμβρανών, που η επιφάνειά τους έχει επικάλυψη χαλαζιακής άμμου, ασφαλτοχάρτων και ασφαλτικών κεραμιδιών.

Συνεργάζεται άψογα με :

1. Επιφάνειες σκυροδέματος
2. Πετρώματα
3. Ελαφρομετόν / τσιμεντοκονίαμα ρύσεων
4. Μεταλλικές επιφάνειες
5. Ξύλινες επιφάνειες
6. Πέτρα
7. Τούβλο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Παχύρρευστη πάστα
- ✓ Μεγάλη αντοχή στο νερό, τα διαλύματα οξέων και στα αλκάλια
- ✓ Παραμένει ελαστομερές ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή.

Δεν εφαρμόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.

Είναι εύφλεκτο και επιβλαβές όταν εισπνέεται και συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Για αναλυτικότερες οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (τμήμα πωλήσεων της εταιρείας)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία

Δοχεία 5 & 20 L

Χρώμα

Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα

0,98-1,02 gr/m³

Περιεκτικότητα σε στερεά

65-70%

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας του υποστρώματος όπου θα εφαρμοστεί το **PLAST ROOF**. Αφαιρούμε τη σκόνη, σαθρά υλικά και τις προεξοχές, έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι λεία, καθαρή και στεγνή.

Συνθήκες εφαρμογής

Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

Ελάχιστη +5°C/Μέγιστη +35°C

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία: Μέγιστη 80%.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται από 0,10-0,15 lt / τρέχον μέτρο αρμού, διαστάσεων 1cm x 1cm.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το PLAST ROOF εφαρμόζεται με τη βοήθεια σπάτουλας ή γρασαδόρου, όταν πρόκειται για πλήρωση αρμών. Η ασφαλτική μαστίχη, συμπιέζεται κατάλληλα μέσα στον αρμό, ώστε να εφαρμόσει καλά. Γεμίζουμε τον αρμό μέχρι την επιφάνεια του. Μετά πάροδο 2-3 ημερών, πιθανότατα η πλήρωση του αρμού να κατέβει. Συμπληρώνουμε και πάλι ασφαλτική μαστίχη και επαλείφουμε τουλάχιστον 5 cm δεξιά και αριστερά σε όλο το μήκος του αρμού. Για να προστατεύσουμε την ασφαλτική μαστίχη από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και την γρήγορη γήρανση, βάφουμε την επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη χρησιμοποιώντας το ασφαλτικό βερνίκι αλουμινίου SILVER BITUME.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. Δεν εφαρμόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται σε κλειστό δοχείο σε στεγασμένο χώρο προφυλαγμένο από πηγές θερμότητας και την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +38 °C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ο καθαρισμός των εργαλείων γίνεται αμέσως μετά τη χρήση με βενζίνη.

Τα τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.



+30.210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / TECHNICAL SUPPORT