

SILVER BITUME

Ασφαλτικό βερνίκι γ με πάστα αλουμινίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SILVER BITUME** είναι ασφαλτικό βερνίκι αλουμινίου, που χρησιμοποιείται για την προστασία του ασφαλτικού υλικού, μιας στεγανοποιημένης επιφάνειας, από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και παράλληλα δεν επιτρέπει την απορρόφησή της λόγω αντανάκλασης. Επίσης χρησιμοποιείται και για την αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών. Το **SILVER BITUME** είναι μίγμα ειδικά επεξεργασμένης ασφάλτου, οργανικών διαλυτών και πάστας αλουμινίου.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία των ασφαλτικών υλικών (παλαιών και νέων) , κάθε στεγανοποιημένης επιφάνειας, είτε αυτά είναι ασφαλτικές μεμβράνες με επικάλυψη χαλαζιακής άμμου, είτε είναι επαλειφόμενα.
- Προστασία, κατά της σκουριάς μεταλλικών επιφανειών π.χ. σωλήνων, υπόστεγων, μεταλλικών σκεπών ή δεξαμενών.
- Προστασία όλων των επιφανειών, που χρειάζονται βάψιμο με χρώμα αλουμινίου εκτός από σόμπες και άλλες θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες.

Πάνω από:

1. Πλάκες σκυροδέματος
2. Περλιτόδεμα
3. Ελαφρομπετόν / τσιμεντοκονίαμα ρύσεων
4. Μεταλλικές επιφάνειες
5. Ξύλινες επιφάνειες
6. Πέτρα, Τούβλο, Γυψοσανίδα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Ολοκληρωτική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Εξαίρετη ανακλαστικότητα
- ✓ Στεγανότητα και αισθητική

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Είναι εύφλεκτο και επιβλαβές όταν εισπνέεται και συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Για αναλυτικότερες οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (τμήμα πωλήσεων της εταιρείας)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία

Δοχεία 5 & 20 L

Χρώμα

Ασημί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα

ASTM D41

0,90-0,95 gr/m³

Στερεό υπόλειμμα μετά την εξάτμιση

ASTM D41

25-35%

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας του υποστρώματος όπου θα εφαρμοστεί το **SILVER BITUME**. Αφαιρούμε τη σκόνη, σαθρά υλικά και τις προεξοχές, έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι λεία, καθαρή και στεγνή.

Συνθήκες εφαρμογής

Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

Ελάχιστη +5°C/Μέγιστη +35°C

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία:

Μέγιστη 80%.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ασφαλτικές επιφάνειες: 0,125-0,160 L /m² ανά στρώση.

Μεταλλικές επιφάνειες: 0,100-0,130 L /m² ανά στρώση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι απορροφητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα ή ξύλο, πρέπει πρώτα να ασταρώνονται με ασφαλτικό βερνίκι ΣΤΕΓΑΝΟΛ και αφού αυτό στεγνώσει να βάφονται με SILVER BITUME. Μεταλλικές επιφάνειες που έχουν υποστεί οξείδωση, πρέπει να καθαρίζονται καλά από τη σκουριά και κατόπιν να ασταρώνονται με ΣΤΕΓΑΝΟΛ. Τέλος να βάφονται με SILVER BITUME.

Το SILVER BITUME δεν επιδέχεται καμία αραιώση. Πριν από την εφαρμογή, πρέπει να γίνει πολύ καλή ανάδευση του υλικού μέχρι τον πυθμένα του δοχείου, διότι η πάστα αλουμινίου κατακάθεται. Το SILVER BITUME εφαρμόζεται εν ψυχρώ με ρολό, χόριτην βούρτσα, πινέλο ή πιστόλι βαφής, μόνο με μία επάλειψη και μόνο προς μια κατεύθυνση. Η γκριζωπή όψη του SILVER BITUME μέσα στο δοχείο, εξαφανίζεται μόνο μετά την επάλειψη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν ανέβουν τα μόρια του αλουμινίου στην επιφάνεια που έχουμε επαλείψει. Σε περίπτωση που γίνει και δεύτερη επάλειψη, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη, προκειμένου να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός διαλυτών ανάμεσα στις επιστρώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή, αντέχει όμως στα αραιά αλκάλια. Δεν εφαρμόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από Πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

Αποθηκεύεται σε κλειστό δοχείο σε στεγασμένο χώρο προφυλαγμένο από πηγές θερμότητας και την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία , σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +38 °C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ο καθαρισμός των εργαλείων γίνεται αμέσως μετά τη χρήση με βενζίνη.

Τα τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**+30.210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / TECHNICAL SUPPORT