

ΣΤΕΓΑΝΟΛ

Ασφαλτικό βερνίκι γενικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ΣΤΕΓΑΝΟΛ** είναι ασφαλτικό βερνίκι, με βάση με βάση ειδική άσφαλτο και διαλύτες. Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη, με μεγάλη αντοχή στο νερό, στα αραιά διαλύματα οξέων και στα αλκάλια. Το **ΣΤΕΓΑΝΟΛ** χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα και μέταλλο όπως δωμάτων, υπογείων τοιχίων, θεμελίων υπογείων αποχετευτικών αγωγών, δεξαμενών (από σκυρόδεμα ή μεταλλικών). Επίσης χρησιμοποιείται ως αστάρι, για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών αραιωμένο κατά 20% με βενζίνη. Έχει απόλυτη πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ελαφρομπετόν, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τούβλο, γυψοσανίδα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αστάρι για τη επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών
- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών
- Προστασία και στεγανοποίηση κατασκευών σκυροδέματος
- Προστασία υπόγειων κατασκευών από ξύλο

Πάνω από:

1. Πλάκες σκυροδέματος
2. Περλιτόδεμα
3. Ελαφρομπετόν / τσιμεντοκονίαμα ρύσεων
4. Μεταλλικές επιφάνειες
5. Ξύλινες επιφάνειες
6. Πέτρα
7. Τούβλο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση των ασφαλτικών μεμβρανών στα υποστρώματα σκυροδέματος
- ✓ Εφαρμόσιμο με βούρτσα
- ✓ Αντοχή σε οξέα και βάσεις χαμηλής περιεκτικότητας

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβάλλεται από τα πετρελαιοειδή.

Δεν εφαρμόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.

Είναι εύφλεκτο και επιβλαβές όταν εισπνέεται και συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Για αναλυτικότερες οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (τμήμα πωλήσεων της εταιρείας)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Δοχεία 1, 5, 20 Lt – Βαρέλι 200 Lt
Χρώμα	Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	ASTM D41	0,90-0,95 gr/m ³
Στερεό υπόλειμμα μετά την εξάτμιση	ASTM D41	65-75%
Διεισδυτικότητα υπολείμματος στους 25°C	ASTM D41	20-40 dmm
Διαλυτότητα σε τριχλωροαιθυλένιο	ASTM D41	> 99%

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ**

Είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας του υποστρώματος όπου θα εφαρμοστεί το **ΣΤΕΓΑΝΟΛ**. Επισκευάζουμε τυχόν ρωγμές ή οπές, αφαιρούμε τη σκόνη, σαθρά υλικά και τις προεξοχές, έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι λεία, καθαρή και στεγνή.

Συνθήκες εφαρμογής

Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

Ελάχιστη +5°C/Μέγιστη +35°C

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία:

Μέγιστη 80%.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου από 0,4-0,5lt/m² ανά στρώση και εξαρτάται από το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **ΣΤΕΓΑΝΟΛ** εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χορτάρηνη βούρτσα, πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής σε όλη την επιφάνεια, που πρόκειται να επικολληθούν ασφαλικές μεμβράνες. Η προεπάλειψη (αστάρωμα) χρειάζεται αραίωση 20% με βενζίνη. Για στεγανωτική προστασία γίνεται μια επάλειψη, με αραίωση 10% με βενζίνη.

Για ισχυρότερη προστατευτική μεμβράνη και με μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο, συνίσταται και δεύτερη επάλειψη με αραίωση 10% με βενζίνη, αφού στεγνώσει καλά η πρώτη.

Μετά την πάροδο 24 ωρών επαλείφουμε με **SILVER BITUME** για την προστασία του **ΣΤΕΓΑΝΟΛ** από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και την γρήγορη γήρανση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

Αποθηκεύεται σε κλειστό δοχείο σε στεγασμένο χώρο προφυλαγμένο από πηγές θερμότητας και την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +38 °C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ο καθαρισμός των εργαλείων γίνεται αμέσως μετά τη χρήση με βενζίνη. Ωριμασμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

Τα τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**+30.210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / TECHNICAL SUPPORT